

LINEA COTTAGE




FILM brillante

Vernice elastica u.v. resistente
CODICE 7D-015-4000

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Vernice monocomponente , elastica di altissima qualità e resistente ai raggi ultravioletti. L'elasticità pellicolare si mantiene nel tempo anche a temperature relativamente basse (0 ° C) . Per questo FILM Brignola, si adatta perfettamente al naturale movimento del legno, con una altissima resistenza del tipo "non sfogliante " in tutte le condizioni di esercizio, quali in ambiente marino , civile ed industriale . Di facile applicazione, possiede ottima dilatazione ed esalta la bellezza dei legni pregiati, conserva nel tempo brillantezza ed elasticità. Aspetto della pellicola essiccata: brillante.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

4 h	24 h	12 m²/l			
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	DILUENTE 7	T.Q. MAX.5 %	T.Q. MAX.5 %

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

COMPOSIZIONE	a base di resine alchidiche lungo olio modificate , speciali opacanti e additivi UV
PESO SPECIFICO	0,91 ± 0.020 kg/l
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 21°C)
SOLIDI IN VOLUME	51 ± 1 %
V.O.C.	< 400 g/l
VISCOSITÀ' MEDIA	(tazza ISO 6 a 21°C) 180-200 s
TINTE	Incolore

CICLI DI APPLICAZIONE

Legno nuovo

1. preparare con cura la superficie, carteggiarla, e ripulirla da polvere, sporcizia ed eventuali materiali estranei come colla, grasso, etc, che possono causare difetti di adesione.
2. controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. è consigliabile effettuare un pre-trattamento con Cottage Impregnante, così da ottenere una ottimale impregnazione del legno ed una protezione completa
4. applicare minimo due mani di FILM.

Legno già verniciato

1. carteggiare a fondo asportando ogni traccia della vernice in fase di distacco
2. ripulire con cura e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto
3. applicare una o due mani di FILM.

AVVERTENZE

- Agitare bene prima dell' uso
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Non applicare sotto l'azione diretta dei raggi solari
- Applicare in ambienti ben areati
- Non applicare su legno bagnato
- Non applicare all'esterno in caso di probabile pioggia
- La resa è in funzione dell'assorbimento del legno

Revisione N° 0 di luglio 2016



BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.